

【格納箱の耐食性目安】

260819

株式会社立売堀製作所

材料 \ 塗装	上塗り		アミノアルキド樹脂塗装 (メラミン) 25～35 μ m	アミノアルキド樹脂塗装 (メラミン) 25～35 μ m	アクリル樹脂塗装 20～30 μ m	ウレタン樹脂塗装 20～50 μ m	フッ素樹脂塗装 35～45 μ m
	下塗り		エポキシ変性 アミノアルキド樹脂塗装 20～30 μ m	エポキシ樹脂系塗装 15～35 μ m	エポキシ樹脂系塗装 15～25 μ m	エポキシ樹脂系塗装 15～35 μ m	エポキシ樹脂系塗装 15～35 μ m
	総膜厚		45 μ m以上	40 μ m以上	35 μ m以上	35 μ m以上	50 μ m以上
ステンレス鋼板 ＜オーステナイト系＞	t1.5	SUS304	×	C	B	A	A+
ステンレス鋼板 ＜フェライト系＞	t1.5	SUS443J1	×	C	B	A	A+
高耐食溶融亜鉛めっき鋼板	t1.6	SGMHC	×	—	D	D+	—
溶融亜鉛めっき鋼板	t1.6	SGHC	×	F	E	—	—
電気亜鉛めっき鋼板	t1.6	SEHC SECC	標準	G	G	—	—

耐食性能目安：標準⇒G⇒F⇒E⇒D⇒D+⇒C⇒B⇒A⇒A+ 【高い】

設置環境による推奨仕様（耐食性）

耐塩地域 D以上

重耐塩地域 A以上

＜参考1＞艶をおとす塗装につきましては、塗料の物性を低下させる手法をとるため、耐候性が劣りやすい傾向があります。

＜参考2＞紫外線のダメージを受けやすい色（赤色・黒色・黄色など）は、耐候性が劣りやすい傾向があります。

注）本表は目安表になります。性能を保証するものではなく、実環境により異なる場合があります。